


Moso[®] Tegel Unibamboo Pandaflex

Produkt

De MOSO "Panda-flex"-tegels bestaan uit bamboestrips (15mm breedte), die op een waterbestendige latex-backing zijn verlijmd. De afmetingen van de tegels zijn 500x500mm.



Tegel Pandaflex

Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Kant	Afwerking	Afm.(mm)	Doos Inhoud (Stuks)	Doos Inhoud (m ²)
TPNL15-50-**	TPCL15-50-**	MV	L / KL	500x500	12	3
		MV	= Micro velling			
		L	= Gelakt Bona Naturale 110 gr/m2			
		KL	= Gelakt Bona Naturale gekleurd 110 gr/m2			

***) De laatste 2 posities van de productcode geven de afwerking weer:
 Transparante lak (91), White (92), Black (93), Mahony (94), Taupe (95), Colonial (96)

Legwijze

Z.o.z. voor de uitgebreide leginstructie.

Dit product is niet geschikt voor plaatsing op vloerverwarming.

Technische gegevens

Bamboe:

- Hardheid: ± 4 kg/mm² (Brinell)
- Krimpcoëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Dichtheid: 700 kg/ m³
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Latex vilt:

- Dichtheid: 400 gr./m2,
- Dikte: ca. 2mm

Bamboe+latex samen:

- Hardheid: $\pm 2,8$ kg/mm² (Brinell)
- Geluidsreductie: $\Delta L_{in}=8$ dB, $\Delta L_{w}=19$ dB
- Brandklasse: EN 13501-1: Dfl-s1
- Emissie formaldehyde: $< 0,124$ mg/m³ (E1 Norm)

Lak: BONA NATURALE:

- Abrasion: SS-EN 13696 (12/16): 4500 revs
DIN EN438:2 (S-42): 125 revs
- Adhesion: Coin test: approved
SS-EN 14354 (cross-cut) GT 0/5b
- Gloss ASTM D523: 6,9-9,2 deg

Patent details

- NL Patent nr.: 2000349
- PCT aanvraag: B27J 1/100 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
Aanvraagdatum 03.12.07



Leginstructie UNIBAMBOO tegels Pandaflex

V o o r a f

- Het materiaal dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt geplaatst, bij een temperatuur van 18°-20°C (50-65% luchtvochtigheid).
- De ondervloer waarop het parket zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het parket. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.

L e t o p

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk.
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de tegels moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijk de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen.
- De gelakte / gekleurde tegels dienen meteen na het leggen een onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraagt u uw leverancier naar de details.
- Ter bescherming tegen stof en zand dient voor en achter de ingangsdrempel een schoonloopmat te worden geplaatst.

I d e a l e o m s t a n d i g h e d e n

- Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50 - 65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

P l a a t s i n g b a m b o e t e g e l s

- Het materiaal dient vol te worden verlijmd op de ondervloer. Volg de lijst 'aanbevolen lijmen'.
- Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het materiaal 0,5 tot 1cm van de kant te plaatsen.
- Bepaal het middelpunt van de kamer door op de vloer, zowel in de lengte als in de breedte, in het midden een lijn haaks op de muur te tekenen. Het snijpunt is het startpunt bij het leggen van de tegels.
- Leg nu (zonder lijm) eerst langs deze 2 lijnen een proefrij. Als bij de muur een hele smalle strook overblijft, is het raadzaam om de indeling aan te passen en de proefrijen iets op te schuiven.
- Breng de lijm aan volgens de instructies van de fabrikant en plaats de tegels als volgt: plaats een hoek van de tegel in de juiste positie en druk de rest van de tegel op zijn plaats.
- Leg nu de eerste 2 rijen van de tegels tot aan beide muren zodat er 2 rijen haaks op elkaar staan.
- Door een (of meerdere) strip(s), eventueel in een andere kleur, tussen de tegels te plaatsen, kan een speels effect worden verkregen.
- Vul nu de andere tegels aan tot op minder dan 1 tegel van de muur. Vul laatste ruimte tot op 0,5 tot 1cm van de muur door de tegels op maat te snijden/ zagen. Voor het snijden van de tegels tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken. Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te maken.

V l o e r v e r w a r m i n g

Plaatsing op vloerverwarming is voor dit vloertype niet mogelijk.

O n d e r h o u d e n r e i n i g i n g

- De levensduur van de vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt.
- Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
- Normale reiniging: alleen droog-reinigen (bv. stofzuigen of met een droge doek).
- Verwijdering meer hardnekkig vuil: gebruikt u Bona® Parquet cleaner of Bona® Wood floor cleaner (www.bona.com).

B e l a n g r i j k

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar www.unibamboo.eu.

